

ESMALTE ALQUIDÁLICO DE SECADO RÁPIDO

Esmalte alquidílico, anticorrosivo, brillante, decorativo y de fácil aplicación. Producto Libre de Plomo. (No detectado por equipo de absorción atómica A Analyst 100).

TIPO

Alquidílico.

USOS RECOMENDADOS

Para interiores y exteriores; sobre superficies de metal, madera, yeso, concreto y aplanados de cemento, que se deseen recubrir con un acabado brillante.

COLORES

Más de 1500 colores.

ACABADO

Brillante Semimate y Mate.

PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO (%)

45.0 – 64.0

SÓLIDOS POR VOLUMEN (%)

39.0 – 54.0

VISCOSIDAD

78.0 – 90.0 KU a 25°C.

DENSIDAD (g/ml)

0.890 – 1.150 a 25°C.

BRILLO

88 unidades mínimo en ángulo de 60°.

V.O.C.

410 – 450 g/L según NOM-123-ECOL-1998.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES GENERAL

PINTDUSTRY proporciona un alto rendimiento, buena nivelación, brochabilidad y protección contra la corrosión, dejando un acabado de alta durabilidad, brillante, terso y con excelente adherencia.

DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie por pintar debe estar seca, libre de polvo, grasa, óxido, pintura mal adherida y todo tipo de contaminantes. En el caso de sustratos de cemento y de yesos nuevos debe dejar curar la superficie un mínimo de 28 días antes de aplicar la capa base y el recubrimiento, así como asegurarse que el muro a recubrir no presente problemas de salitre y humedad, en caso contrario tomar las medidas necesarias para eliminarlas.

CAPA BASE

De acuerdo al tipo de superficie a recubrir:

- Superficies ferrosas: Se recomienda tratarlas con el primario anticorrosivo Primario No. 2 o con alguno de nuestros primarios alquidílicos o de aceite previo a la aplicación del esmalte.
- Muro de concreto y aplanado de yeso: Se recomienda tratar con nuestro, Sellador Pigmentado Vinílico, Sellador Pigmentado para muros o Sellador contra Álcali.
- Superficies de madera: Pueden sellarse con una mano de Primario..
- En el caso de lámina galvanizada, se recomienda utilizar Wash Primer.

Nota: En cualquier caso los primarios y selladores deberán usarse de acuerdo a las instrucciones dadas para cada uno.

DILUCIÓN

Para aplicación por aspersión, diluir máximo al 10% con Thinner Estándar.

Para aplicación con Airless se recomienda usar el producto a la viscosidad de entrega.

Nota: Homogenizar perfectamente la mezcla del producto y solvente antes de aplicar.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Se puede aplicar con brocha, rodillo o equipo de aspersión.

PRECAUCIONES AL APLICAR

En caso de que no se haya aplicado la segunda mano del producto en un lapso de 2 horas, esperar 24 horas como mínimo, para aplicar, esto evitará corrugamiento.

No se aplique en condiciones de alta humedad o de lluvia inminente en exteriores. No mezcle este producto con pinturas de otro tipo o marca
